

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
клееные изделия сорт А

1. Древесина – сосна;
2. Влажность древесины составляет 8-10%;
3. Применение клея для сращивания по плоскости – D3, D4 (в зависимости от требований заказчика);
4. Применение клея для сращивания по длине – D2, D3, D4 (в зависимости от требований заказчика);
5. Упаковка: термоусадочная пленка / без упаковки;
6. Параметр шероховатости Rm max – 200мкм.;
7. Отклонение по плоскости изделий допускается не более 1 мм на 100 мм ширины;
8. Предельные отклонения от номинальных размеров:
 - по длине: + 5мм на 1 м.п.;
 - по ширине: +- 1%;
 - по толщине: +- 3%.

Наличие пороков древесины согласно ГОСТ-2140-88:

Наименование порока древесины	Ограничение пороков	
	лицевая сторона	не лицевая сторона
сучки	не допускаются	не допускаются
трещины пластевые	не допускаются	допускаются с заделкой шпатлевкой
смоляные кармашки	допускаются с заделкой шпатлевкой в количестве 4 шт на 1 кв.м.	допускаются с заделкой шпатлевкой
сердцевина	допускается не более 5*100 мм	допускается
червоточины	не допускаются	не допускаются
синева	не допускаются	не допускаются
непрошлифованная поверхность	не допускаются	не допускаются

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
клееные изделия сорт В

9. Древесина – ель;
10. Влажность древесины составляет 8-10%;
11. Применение клея для сращивания по плоскости – D3, D4 (в зависимости от требований заказчика);
12. Упаковка: термоусадочная пленка / без упаковки;
13. Параметр шероховатости Rm max – 200мкм.;
14. Отклонение по плоскости изделий допускается не более 1 мм на 100 мм ширины;
15. Предельные отклонения от номинальных размеров:
 - по длине: + 5мм на 1 м.п.;
 - по ширине: +- 1%;
 - по толщине: +- 3%.

Наличие пороков древесины согласно ГОСТ-2140-88:

Наименование порока древесины	Ограничение пороков	
	лицевая сторона	не лицевая сторона
сучки:		
здоровые светлые	допускаются без ограничений	допускаются без ограничений
здоровые сросшиеся темные	допускается диаметром до 10мм без ограничений, большим диаметром – не более 4 штук на 1 кв. м.	допускаются без ограничений
несросшиеся выпадающие, частично сросшиеся	допускаются диаметром до 15 мм с последующей заделкой шпатлевкой	допускаются диаметром до 15 мм с последующей заделкой шпатлевкой
трещины пластевые	допускаются длиной не более 150мм с заделкой шпатлевкой	допускаются с заделкой шпатлевкой
смоляные кармашки	допускаются с заделкой шпатлевкой	допускаются с заделкой шпатлевкой
сердцевина	допускается не более 5*100 мм	допускается
червоточины	не допускаются	не допускаются
синева	не допускаются	не допускаются
непрошлифованная поверхность	не допускаются	не допускаются